長 泓 膠 業 股份有限公司

CHANG HORING RUBBER CO., LTD.

彰化縣鹿港鎮鹿工南三路 38 號

NO. 38, Lu-Gong South 3 Rd., Lu-Kang Town, Changhua Hsien, Taiwan, R.O.C.

TEL: +886-4-7810868 FAX:+886-4-7810368

Analyzed result

Sample name	NB06567-元茂 2mm試片	Date	3/28/2019 10:38 AM
File name	NB06567-元茂 2mm試片-20190328	Counts	1
Application	SQFP-POLYMER HE	Sample model	Film

No.	Component	Result	Unit	Statistical error	Detection limit	Quantitation limit
1	Cl	430	ppm	2.83	1.54	4.62
2	Br	(1.37)	ppm	0.304	0.710	2.13

收發章 TEL:(04) 7810868

分析人員：莊峯琳　　審核人員：白景成

CHR 機台測試值僅供參考，實際仍應以第三方認證單位測試值為主。